



| International | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 3000 B RP | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 100 B P | SATA spray master RP | SATAjet 3000 K spray mix |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Primocon Intertuf 203 | -- | -- | 2,0 / 2,5 | P | -- | -- |
| | -- | -- | 1,5 - 2 bar | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- |
| EP GP Coating | -- | -- | 1,8 / 2,0 / 2,5 | -- | SM | -- |
| | -- | -- | 1,5 - 2 bar | -- | 2,5 - 3 bar | -- |
| Interior Primer 860 | -- | -- | 1,8 / 2,0 / 2,5 | -- | -- | 3850 / 4650 |
| | -- | -- | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | 5 - 6,5 bar |
| Midcoat Flat HS | 1,4 / 1,6 | 1,4 / 1,6 | -- | -- | -- | -- |
| | 1,8 - 2 bar | 1,8 - 2,5 bar | -- | -- | -- | -- |
| Clear Wood Sealer Fast Dry | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -- | -- | -- |
| | 1,5 - 2 bar | 1,8 - 2,5 bar | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Interprime 880 | 1,6 / 1,8 | 1,6 / 1,8 | 1,6 - 1,8 | -- | -- | 3350 / 4650 |
| | 1,8 - 2 bar | 1,8 - 2,5 bar | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | 4,4 - 5 bar |
| VC TAR2 | -- | -- | 1,3 / 1,6 | -- | -- | -- |
| | -- | -- | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| VC 17m VC 17m Extra | 1,3 / 1,6 | 1,3 / 1,6 | 1,3 / 1,6 | -- | -- | -- |
| | 1,8 - 2 bar | 1,8 - 2,5 bar | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Schooner/Schooner Gold | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 | 1,0 / 1,3 | -- | -- | -- |
| | 1,5 - 2,0 bar | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Perfection Klarlack | 1,2 / 1,3 / 1,4 | 1,1 - 1,3 | -- | -- | -- | -- |
| | 1,8 - 2 bar | 1,8 - 2,5 bar | -- | -- | -- | -- |
| Interior Finish 750/770 | -- | -- | 1,3 - 1,6 | -- | -- | -- |
| | -- | -- | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | -- |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| International | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 3000 B RP | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 100 B P | SATA spray master RP | SATAjet 3000 K spray mix |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Perfection Undercoat | 1,4 - 1,6 | 1,4 / 1,6 | 1,3 - 1,6 | -- | -- | -- |
| | 1,8 - 2,0 bar | 1,5 - 1,8 bar | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Gelshield 200 Professional | -- | -- | 1,8 - 2,5 | -- | SM | 3850 - 4650 |
| | -- | -- | 1,5 - 2,0 bar | -- | 2,5 - 3,0 bar | 5,0 - 6,5 bar |
| Toplack / Perfection / Perfection Plus | -- | -- | 1,0 - 1,3 | -- | -- | -- |
| | -- | -- | 1,8 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Interspray 800 Glazecoat | 1,1 - 1,3 | -- | 1,0 - 1,3 | -- | -- | -- |
| | 1,8 - 2,0 bar | -- | 1,8 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Compass / Goldspar Satin / Original Satin | -- | -- | 1,0 - 1,3 | -- | -- | -- |
| | -- | -- | 1,8 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Super Gloss HS / Danboline | -- | 1,3 | 1,3 | -- | -- | -- |
| | -- | 1,8 - 2,0 bar | 1,8 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Interprime 450 / Epoxy A/F Tiecoat | -- | -- | 2,0 - 2,5 | -- | -- | -- |
| | -- | -- | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | -- |
| Pre-Kote | -- | -- | 1,0 - 1,3 | P | -- | -- |
| | -- | -- | 1,5 - 2,0 bar | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- |
| Toplac Perfection | 1,0 - 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1,5 - 2,0 bar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Perfection Plus | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 | -- | -- | -- | -- |
| | 1,5 - 2,0 bar | 1,8 - 2,5 bar | -- | -- | -- | -- |
| Compass Goldspar Satin Original | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 | -- | -- | -- | -- |
| | 1,5 - 2,0 bar | 1,8 - 2,5 bar | -- | -- | -- | -- |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| International | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 3000 B RP | SATAjet 1000 B RP | SATAjet 100 B P | SATA spray master RP | SATAjet 3000 K spray mix |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Super Gloss HS Danboline | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1,8 - 2,0 bar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pre - Kote | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 | -- | -- | -- | -- |
| | 1,8 - 2,0 bar | 2,0 - 2,5 bar | -- | -- | -- | -- |
| Epoxy GP Coating / Interprimer 820 / Interprotect Professional | -- | -- | -- | -- | -- | 3850 - 4650 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 - 6,5 bar |
| Perfection Toplack | -- | 1,0 - 1,3 | -- | -- | -- | -- |
| | -- | 1,8 - 2,5 bar | -- | -- | -- | -- |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| International | SATAjet 3000 K RP | SATAjet 1000 K RP |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Interior Primer 860 | 1,3 - 1,7 | 1,3 - 1,7 |
| | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,2 bar |
| Midcoat Flat | 1,3 / 1,5 | 1,3 / 1,5 |
| | 1,8 - 2,2 bar | 1,8 - 2,2 bar |
| Clear Wood Sealer Fast Dry | 0,8 - 1,1 | 0,8 - 1,1 |
| | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,5 bar |
| Interprime 880 | 1,5 - 1,7 | 1,5 - 1,7 |
| | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,5 bar |
| VC TAR2 | 0,8 - 1,1 | 0,8 - 1,1 |
| | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,5 bar |
| Schooner/Schooner Gold | 1,1 | -- |
| | 1,8 - 2,5 bar | -- |
| Interior Finish 750/770 | -- | 1,3 - 1,5 |
| | -- | 1,8 - 2,5 bar |
| Perfection Undercoat | 1,1 | 1,1 |
| | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,5 bar |
| Gelshield 200 Professional | 1,5 - 1,7 | 1,5 - 1,7 |
| | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,5 bar |
| Interspray 800 Glazecoat | 1,1 | 1,1 |
| | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,5 bar |
| Interprime 450 / Epoxy A/F Tiecoat | -- | 1,7 - 2,0 |
| | -- | 1,8 - 2,0 bar |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| International | SATAjet 3000 K RP | SATAjet 1000 K RP |
|--|-------------------|-------------------|
| Perfection Plus | 1,1 | -- |
| | 1,8 - 2,5 bar | -- |
| Pre - Kote | 1,1 | -- |
| | 1,8 - 2,5 bar | -- |
| Interior Finish 750 / 770 | 1,3 - 1,5 | -- |
| | 1,8 - 2,5 bar | -- |
| Epoxy GP Coating / Interprimer 820 / Interprotect Professional | 1,5 - 1,7 | 1,5 - 1,7 |
| | 1,8 - 2,5 bar | 1,8 - 2,5 bar |
| Toplac / Perfection | 1,1 | -- |
| | 1,8 - 2,5 bar | -- |
| Compass / Goldspar Satin / Original | 1,1 | -- |
| | 1,8 - 2,5 bar | -- |
| Super Gloos HS / Danboline | 1,1 | -- |
| | 1,8 - 2,5 bar | -- |

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.